

시험 성적서



접 수 번 호 : CCL24-0594T

접 수 일 : 2024. 07. 02

의뢰자 : (주)유송타일앤바스 오성록

생산자 : 정일요업

채 취 자 : -

참 관 자 : -

주 소 : 경기도 고양시 덕양구 통일로 414번길 15

시험성적서의 용도 : 품질관리용

시 료 명 : 계단타일 JFP-26(중국)

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
1	겉모양	K S L 1001 : 2020	이상없음
2	치수(길이) (mm)		640.200
3	치수(너비) (mm)		180.770
4	치수(두께) (mm)		8.064
5	치수의 불규칙도(mm) (긴변의 치수차)		0.09
6	치수의 불규칙도(mm) (짧은변의 치수차)		0.14

비고

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 성적서의 일부만 발취하여 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험자: 김경식 김경식


확인자: 공일철 공일철

2024년 08월 06일

건설공인시험연구원(주)

대표 김용인 (인)

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-5, 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555



이 성적서의 진위여부는 QR 코드를 통해 확인 가능합니다.

시험 성적서

접수번호 : CCL24-0594T

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
7	뒤틀림 볼록 (mm) (측정 1)	KS L 1001 : 2020	0.14
8	뒤틀림 오목 (mm) (측정 1)		-
9	뒤틀림 볼록 (mm) (측정 2)		0.12
10	뒤틀림 오목 (mm) (측정 2)		-
11	뒤틀림 옆면 (mm)		0.03
12	꺾임강도 (N/cm)		113
13	흡수율 (%)		0.87
14	내마모성(g)		0.02
15	동적마찰계수		0.55
16	내균열성		이상없음
17	내약품성(내산성)		이상없음
18	내약품성(내알칼리성)		이상없음