

시험 성적서

시료명(생산국) : 정일요업 석재 200×200×15T(중국)

접 수 번 호 : KCM020-01598

시료 채취 장소 : (주)유송타일

의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로718(원흥동)
(주)유송타일

접 수 일 자 : 2020년 03월 26일

시료 채취 일 : 2020년 03월 25일

성과 이용 목적 : 품질시험

생 산 자 : 정일요업

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	겉모양	KS L 1001:2019	이상없음	건설재료시험기사 13201101361J	정근영		이동엽	
2	치수 - 길이 (mm)	KS L 1001:2019	199.3					
3	치수 - 두께 (mm)	KS L 1001:2019	14.9					
4	뒤틀림 - 볼록(측정1) (mm)	KS L 1001:2019	0.30					
5	뒤틀림 - 오목(측정1) (mm)	KS L 1001:2019	없음					
6	뒤틀림 - 볼록(측정2) (mm)	KS L 1001:2019	0.32					
7	뒤틀림 - 오목(측정2) (mm)	KS L 1001:2019	없음					

- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오성록

[일반분야]

2020년 04월 14일

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.



한국건설자재시험연구원
Korea Construction Material Inspection Company

시험 성적서

시료명(생산국) : 정일요업 석재 200×200×15T(중국)

접 수 일 자 : 2020년 03월 26일

접 수 번 호 : KCM020-01598

생 산 자 : 정일요업

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
8	뒤틀림 - 옆면 (mm)	KS L 1001:2019	0.14	건설재료시험기사 13201101361J	정근영		이동엽	
9	치수의 불규칙도 (mm)	KS L 1001:2019	0.17					
10	흡수율 (%)	KS L 1001:2019	0.88					
11	꺾임강도 (N/cm)	KS L 1001:2019	304					
12	내마모성 (g)	KS L 1001:2019	0.02					
13	내균열성	KS L 1001:2019	이상없음					
14	내약품성: 내산성	KS L 1001:2019	이상없음					
15	내약품성: 내알칼리성	KS L 1001:2019	이상없음					

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)