

시험성과대비표

품명 : 도기질 벽타일(중국OEM) [(300×600) mm](KS L 1001 : 2020)

업체명 : 태영세라믹㈜

시험항목	시험방법	KS기준	단위	시험성과	판정
겉모양-한 개 타일에서의 결점	KS L 1001 : 2020	이상유무		이상없음	합격
치수-길이	KS L 1001 : 2020	± 2.0 이하(허용차)	mm	600.1	합격
치수-너비	KS L 1001 : 2020	± 2.0 이하(허용차)	mm	300.0	합격
치수-두께	KS L 1001 : 2020	± 0.7 이하(허용차)	mm	9.0	합격
치수불규칙도(긴변치수차)	KS L 1001 : 2020	± 2.0 이하	mm	0.1	합격
치수불규칙도(짧은변치수차)	KS L 1001 : 2020	± 1.5 이하	mm	0.0	합격
뒤틀림(대각선1)-오목	KS L 1001 : 2020	1.2 이하	mm	0.1	합격
뒤틀림(대각선2)-오목	KS L 1001 : 2020	1.2 이하	mm	0.1	합격
옆면뒤틀림	KS L 1001 : 2020	2.5 이하	mm	0.1	합격
흡수율	KS L 1001 : 2020	18% 미만	%	14.6	합격
꺾임강도	KS L 1001 : 2020	12N/cm 이상	N/cm	65	합격
내균열성	KS L 1001 : 2020	이상유무	-	이상없음	합격
내약품성(내산성)	KS L 1001 : 2020	이상유무	-	이상없음	합격
내약품성(내알칼리성)	KS L 1001 : 2020	이상유무	-	이상없음	합격