




시험성적서



1. 성적서 번호 : CT24-096237K
2. 의뢰자
○ 업체명 : 태영세라믹(주)
○ 주소 : 충청남도 당진시 면천면 면천로 1092-5
3. 시험기간 : 2024년 11월 08일 ~ 2025년 02월 06일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 자기질 타일[라돈]
6. 시험방법
(1) KS A ISO 18589-3:2007
7. 시험결과



1) 자기질 타일[라돈]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
²²⁶ Ra	Bq/kg	(1)	55.5	측정불확도 : 3.8 Bq/kg (신뢰수준 약 95 %, k = 2)	A
²³² Th	Bq/kg	(1)	58.6	측정불확도 : 4.9 Bq/kg (신뢰수준 약 95 %, k = 2)	
⁴⁰ K	Bq/kg	(1)	806	측정불확도 : 47 Bq/kg (신뢰수준 약 95 %, k = 2)	

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —

확인	작성자명 허보람	기술책임자명 오준석
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.		

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2025년 02월 06일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5125

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

