

# 시험 성적서

시료명(생산국) : 정일요업 150×600 자기질 바닥타일 ( 중국 )

접 수 번 호 : KCM019-04580

시료 채취 장소 : (주)유송타일

의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

(주)유송타일



접 수 일 자 : 2019년 07월 10일

시료 채취 일 : 2019년 07월 10일

성과 이용 목적 : 품질관리용

생 산 자 : 정일요업 (JUNG IL)

## 결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	겉모양	KS L 1001:2018	이상없음	건설재료시험기사 02202080452T	김진석		최종혁	
2	치수 - 길이 (mm)	KS L 1001:2018	600.1					
3	치수 - 나비 (mm)	KS L 1001:2018	150.0					
4	치수 - 두께 (mm)	KS L 1001:2018	9.8					
5	뒤틀림 - 볼록 (mm)	KS L 1001:2018	0.12					
6	뒤틀림 - 오목 (mm)	KS L 1001:2018	없음					
7	뒤틀림 - 옆면 (mm)	KS L 1001:2018	0.14					

- 시료채취자 : (주)유송타일 상무 오성록

[ 일반분야 ]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동

2019년 07월 26일



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

# 시험 성적서


시료명(생산국) : 정일요업 150×600 자기질 바닥타일 ( 중국 )

접 수 일 자 : 2019년 07월 10일

접 수 번 호 : KCM019-04580

생 산 자 : 정일요업 (JUNG IL)

## 결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성 명	서 명	성 명	서 명
8	치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm)	KS L 1001:2018	0.17	건설재료시험기사 02202080452T	김진석		최종혁	
9	치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm)	KS L 1001:2018	0.12					
10	흡수율 (%)	KS L 1001:2018	1.27					
11	꺾임강도 (N/cm)	KS L 1001:2018	176					
12	내마모성 (g)	KS L 1001:2018	0.01					
13	내균열성	KS L 1001:2018	이상없음					
14	내약품성: 내산성	KS L 1001:2018	이상없음					
15	내약품성: 내알칼리성	KS L 1001:2018	이상없음					
16	동적마찰계수 (DCOF):습윤	KS L 1001:2018	0.50					

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)