

품질검사 성적서

시료명(생산국) : 300×600 도기질 벽타일(인도)

접 수 번 호 : KCM19-16924

시료채취일 : 2019년 10월 21일

접 수 일 자 : 2019년 10월 21일

시료채취자 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질시험용

상무 오 성 록

시료 채취 장소 : (주)유송타일



입 회 자 : -

생 산 자 : -

의 회 인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로718(원흥동)
(주)유송타일

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙 제56조 제3항」에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성 명	서 명	성 명	서 명
1	겉모양	KS L 1001:2018	이상없음	건설재료시험기사 13201101361J	정근영		최종혁	
2	치수 - 길이 (mm)	KS L 1001:2018	599.7					
3	치수 - 나비 (mm)	KS L 1001:2018	299.7					
4	치수 - 두께 (mm)	KS L 1001:2018	9.2					
5	뒤틀림 - 볼록 (mm)	KS L 1001:2018	0.27					
6	뒤틀림 - 오목 (mm)	KS L 1001:2018	없음					
7	뒤틀림 - 옆면 (mm)	KS L 1001:2018	0.09					

위 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금지합니다.

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유 의 사 항

책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

품질검사 성적서



시료명(생산국) : 300×600 도기질 벽타일 (인도)

접 수 일 자 : 2019년 10월 21일

접 수 번 호 : KCM19-16924

생 산 자 : -

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성 명	서 명	성 명	서 명
8	치수의 불규칙도- 긴변의 치수차 (mm)	KS L 1001:2018	0.16	건설재료시험기사 13201101361J	정근영		최종혁	
9	치수의 불규칙도- 짧은변의 치수차 (mm)	KS L 1001:2018	0.13					
10	흡수율 (%)	KS L 1001:2018	12.26					
11	꺾임강도 (N/cm)	KS L 1001:2018	50					
12	내마모성 (g)	KS L 1001:2018	0.03					
13	내균열성	KS L 1001:2018	이상없음					
14	내약품성: 내산성	KS L 1001:2018	이상없음					
15	내약품성: 내알칼리성	KS L 1001:2018	이상없음					

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)