



시험성과대비표

품명 : 도자기질 타일 [(250×400) mm, 제작(248×398) mm](KS L 1001 : 2020)

업체명 : 태영세라믹㈜

| 시험항목 | 시험방법 | KS기준 | 단위 | 시험성과 | 판정 |
|------------------|------------------|---------------|------|-------|----|
| 겉모양-한 개 타일에서의 결점 | KS L 1001 : 2020 | 이상유무 | | 이상없음 | 합격 |
| 치수-길이 | KS L 1001 : 2020 | ± 2.0 이하(허용차) | mm | 397.9 | 합격 |
| 치수-너비 | KS L 1001 : 2020 | ± 1.5 이하(허용차) | mm | 247.9 | 합격 |
| 치수-두께 | KS L 1001 : 2020 | ± 0.7 이하(허용차) | mm | 8.8 | 합격 |
| 치수불규칙도(긴변치수차) | KS L 1001 : 2020 | 2.0 이하 | mm | 0.1 | 합격 |
| 치수불규칙도(짧은변치수차) | KS L 1001 : 2020 | 1.5 이하 | mm | 0.1 | 합격 |
| 뒤틀림(대각선1)-볼록 | KS L 1001 : 2020 | 1.8 이하 | mm | 0.1 | 합격 |
| 뒤틀림(대각선2)-볼록 | KS L 1001 : 2020 | 1.8 이하 | mm | 0.1 | 합격 |
| 옆면뒤틀림 | KS L 1001 : 2020 | 2.5 이하 | mm | 0.1 | 합격 |
| 흡수율 | KS L 1001 : 2020 | 18% 이하 | % | 12.6 | 합격 |
| 꺾임강도 | KS L 1001 : 2020 | 12N/cm 이상 | N/cm | 54 | 합격 |
| 내균열성 | KS L 1001 : 2020 | 이상유무 | - | 이상없음 | 합격 |
| 내약품성(내산성) | KS L 1001 : 2020 | 이상유무 | - | 이상없음 | 합격 |
| 내약품성(내알칼리성) | KS L 1001 : 2020 | 이상유무 | - | 이상없음 | 합격 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |