

KIFA**사단법인 한국원적외선협회**
부설 한국원적외선응용평가연구원

우05615 서울특별시 송파구 백제고분로37길 4

<http://www.kfir.or.kr>

TEL(02)2203-6037

FAX (02)2203-6061

시험성적서

발급번호 : KFIG-121

의뢰인 : 이 대 영 [태영세라믹주식회사]

주 소 : 충청남도 당진시 면천면 면천로 1092-5

접수일자 : 2022년 3월 14일

시료명 : 도기질 타일 300×600

시험결과

시험항목	경과시간 (분)	Blank농도(ppm)	시료농도(ppm)	탈취율(%)
탈취시험	초 기	5 0 0	5 0 0	-
	3 0	4 8 0	9 0	8 1
	6 0	4 6 0	7 0	8 5
	9 0	4 5 0	6 0	8 7
	1 2 0	4 4 0	5 5	8 8

(주) Blank : 시료를 넣지 않은 상태에서 측정된 것임. 끝.

- 1) 시험방법 : KFIA-FI-1004
- 2) 시험가스명 : 암모니아
- 3) 가스농도측정 : 가스검지관
- 4) 불 임 : 별첨
- 5) 용 도 : 품질관리

2022년 3월 21일

- ※ 1. 이 성적서는 의뢰인이 제공한 시료에 대한 결과이며, 시료명은 의뢰인이 제시한 것임.
2. 이 성적서는 용도 이외에 사용할 수 없습니다.


담당자 : 김 병 용 02) 2203-6084

한국원적외선응용평가연구원장

KIFA

발급번호 : KFIG-121

시 료 명 : 도기질 타일 300×600



KIFA