

# 시험 성적서



접 수 번 호 : CCL25-0348T  
 접 수 일 : 2025. 03. 05  
 의뢰 자 : (주)유송타일앤바스 오성록  
 생산 자 : 정일요업  
 채 취 자 : -  
 참 관 자 : -  
 주 소 : 경기도 고양시 덕양구 신원1로 8 유송빌딩 7층  
 시험성적서의 용도 : 품질관리용  
 시 료 명 : Arenite 300\*600 도기질(중국)

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
1	겉모양	KS L 1001 : 2020	이상없음
2	치수(길이) (mm)		600.375
3	치수(너비) (mm)		300.058
4	치수(두께) (mm)		9.078
5	치수의 불규칙도(mm) (긴변의 치수차)		0.12
6	치수의 불규칙도(mm) (짧은변의 치수차)		0.06

**비고**

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서의 일부만 발체하여 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험자: 김성현 김성현

확인자: 공일철 공일철

2025년 04월 23일

건설공인시험연구원(주)

대표 김용인

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-5, 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555



이 성적서의 진위여부는 QR 코드를 통해 확인 가능합니다.



# 시험 성적서

접수번호 : CCL25-0348T

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
7	뒤틀림 볼록 (mm) (측정1)	KS L 1001 : 2020	0.35
8	뒤틀림 볼록 (mm) (측정2)		0.36
9	뒤틀림 옆면 (mm)		0.16
10	꺾임강도 (N/cm)		58
11	흡수율 (%)		15.40
12	내마모성(g)		0.03
13	내균열성		이상없음
14	내약품성(내산성)		이상없음
15	내약품성(내알칼리성)		이상없음