



17060011N016

检 验 报 告

No: 0421JC20220090

产品名称： 陶瓷砖（附录 L）

受检单位： 朝阳顺成陶瓷有限责任公司

生产单位： 朝阳顺成陶瓷有限责任公司

委托单位： 朝阳市市场监督管理局

检验类别： 市监督抽检

朝阳市检验检测认证中心



注意事项

- 1.本中心保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密，法律禁止的除外。
- 2.样品由客户提供时，报告仅适用于收到的样品。
- 3.报告无“检验检测专用章”无效。
- 4.报告无批准、审核、主检签字无效。
- 5.报告涂改无效。
- 6.复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效；未经本中心允许，部分复制报告无效。
- 7.如对检验报告有异议，应于收到检验报告之日起 7 个工作日内提出，逾期不予受理。
- 8.检验项目中注“*”者，为分包项目。

检验单位：朝阳市检验检测认证中心

地址：辽宁省朝阳市双塔区燕都大街 315

邮编：122000

电话：0421-7100291

朝阳市检验检测认证中心

检 验 报 告

No: 0421JC20220090

共 2 页 第 1 页

产品名称	陶瓷砖 (附录 L)		
产品商标	****	规格型号	300mm×600mm
生产日期	2022/08/15	产品批号	****
执行标准	GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录 L、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A 类	产品等级	合格品
任务来源	朝阳市市场监督管理局		
受检单位名称/地址及电话	朝阳顺成陶瓷有限责任公司；喀左经济开发区；15542110999		
生产单位名称/地址及电话	朝阳顺成陶瓷有限责任公司；喀左经济开发区；15542110999		
抽样日期	2022/09/22	抽样单编号	20227610005
抽样人员	高晓兵、孙奇	抽样地点	生产企业成品库
样品数量	32 片	抽样基数	100 箱×8 片
样品到达日期	2022/09/22	封样检查人员	王桂芳
样品状态	样品完好，符合检验要求	封样状态	封条封于包装箱口处 封条完好
判定依据	GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录 L、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A 类 2022 年朝阳市工业产品及食品相关产品市级监督抽查实施方案		
检验项目	破坏强度等 7 项		
检验结论	<p>经抽样检验，所检项目符合 GB/T 4100-2015《陶瓷砖》附录 L、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》A 类标准，依据 2022 年朝阳市工业产品及食品相关产品市级监督抽查实施方案，判定该批产品合格。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2022-12-14</p>		
备注	16 片备样封存于承检机构		

批准：[Signature]

审核：[Signature]

主检：周健

产品质量监督抽查/复查抽样单

编号: 20227610005

任务来源		朝阳市市场监督管理局		任务类别		市级监督抽查	
受检单位	名称及通讯地址	朝阳市顺成陶瓷有限公司		法人代表		林德奇	
	单位名称	朝阳市顺成陶瓷有限公司		联系人/电话		15542110999	
生产单位	单位地址	辽宁省朝阳市喀左经济开发区		经济类型	内资	<input type="checkbox"/> 国有	<input checked="" type="checkbox"/> 私营 (含个体)
	邮政编码	122306				<input type="checkbox"/> 集体	<input checked="" type="checkbox"/> 有限责任公司
	法人代表	林德奇				<input type="checkbox"/> 联营	<input type="checkbox"/> 股份有限公司
	联系人	林德奇				<input type="checkbox"/> 股份合作	<input type="checkbox"/> 其他企业
	联系电话	15542110999			港澳台	<input type="checkbox"/> 合资经营	<input type="checkbox"/> 合作经营
	营业执照					<input type="checkbox"/> 港澳台独资经营	<input type="checkbox"/> 港澳台投资股份有限公司
	机构代码	91211324094572988			外资	<input type="checkbox"/> 中外合资	<input type="checkbox"/> 中外合作
	企业规模	<input type="checkbox"/> 大型; <input type="checkbox"/> 中型; <input checked="" type="checkbox"/> 小型 销售额 (万元):				<input type="checkbox"/> 外资企业	<input type="checkbox"/> 外商投资股份有限公司
受检产品信息	<input type="checkbox"/> 工业产品生产许可证; <input type="checkbox"/> QS; <input type="checkbox"/> CCC; <input type="checkbox"/> 其他			证书编号			
	产品名称	陶瓷砖		规格型号	200x600		
	生产日期/批号	2022.8.15		商标	—		
	抽样数量	4箱 (8块/箱) (含样件16块)		产品等级	一等品		
	抽样基数/批量	100箱		标注执行标准/技术文件	GB/T4100-2015, GB6566-2010		
	抽样日期	2022.9.22		封样状态	密封完好		
	备样量及封存地点	备样封存于中心		寄送样地点	—		
	是否为出口产品	<input type="checkbox"/> 是; <input type="checkbox"/> 否		寄送样截止日期	—		
抽样单位	单位名称	朝阳市检验检测认证中心		联系人	刘明		
	单位地址	朝阳市双塔区燕北大街35号		联系电话	0421-7100395		
	邮政编码	122000		传真/E-mail			
备注 (需要说明的其他问题):							
受检单位对上述内容无异议 受检单位签名 (盖章):		生产单位对上述内容无异议 生产单位签名 (盖章):		抽样人 (签名):			
年 月 日		2022年9月22日		2022年9月22日			

注: 1.技术文件指执行标准外的图纸、技术合同、产品说明书等有关产品技术的文件。
2.选择许可证、QS、CCC等类别后,填写相应证书编号。

朝阳市检验检测认证中心

检 验 报 告

No: 0421JC20220090

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目		方法标准	标准要求	检验结果	单项结论
1	破坏强度, N		GB/T 3810.4-2016 《第 4 部分: 断裂模数和破坏强度的测定》	≥ 600	886	合格
2	断裂模数, MPa	平均值, MPa	GB/T 3810.4-2016 《第 4 部分: 断裂模数和破坏强度的测定》	≥ 15	21	合格
		单个值, MPa		≥ 12	19	合格
3	吸水率, %	平均值, %	GB/T 3810.3-2016 《第 3 部分: 吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定》	> 10	13	合格
		单个最小值, %		> 9	12	合格
4	尺寸偏差	长度, mm	GB/T 3810.2-2016 《第 2 部分: 尺寸和表面质量的检验》	600 ± 0.5 最大 ± 2.0	600.1~600.2	合格
		宽度, mm		300 ± 0.5 最大 ± 2.0	300.1~300.2	合格
5	放射性物质	内照射指数, $Bq \cdot kg^{-1}$	GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》	$I_{Ra} \leq 1.0$	0.2	合格
		外照射指数, $Bq \cdot kg^{-1}$		$I_r \leq 1.3$	0.5	合格
6	表面质量		GB/T 3810.2-2016 《第 2 部分: 尺寸和表面质量的检验》	至少 95% 的砖其主要区域无明显缺陷	无明显缺陷	合格
7	抗釉裂性		GB/T 3810.11-2016 《有釉砖抗釉裂性的测定》	应无釉裂	无釉裂	合格
	以下空白					