



# 시험 성적서

접 수 번 호 : CCL25-0893T  
접 수 일 : 2025. 06. 04  
의뢰자 : ㈜유송타일앤바스 오성록  
생산자 : 정일요업  
채취자 : -  
참관자 : -  
주 소 : 경기도 고양시 덕양구 신원1로 8  
시험성적서의 용도 : 품질관리용  
시 료 명 : 600\*600 포세린(중국)

- 결 과 -

| 연번 | 시험종목               | 시험방법                | 시험결과    |
|----|--------------------|---------------------|---------|
| 1  | 겉모양                | KS L 1001 :<br>2020 | 이상없음    |
| 2  | 치수(길이) (mm)        |                     | 600.260 |
| 3  | 치수(두께) (mm)        |                     | 8.797   |
| 4  | 치수의 불규칙(mm)        |                     | 0.28    |
| 5  | 뒤틀림 볼록 (mm) (측정 1) |                     | 0.31    |
| 6  | 뒤틀림 볼록 (mm) (측정 2) |                     | 0.37    |

## 비고

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 성적서의 일부만 발체하여 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험자: 문성준 문성준

확인자: 공일철 공일철

2025년 06월 26일

건설공인시험연구원(주)

대표 김용인

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-5, 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555



이 성적서의 진위여부는 QR 코드를 통해 확인 가능합니다.



# 시험 성적서

접수번호 : CCL25-0893T

- 결 과 -

| 연번 | 시험종목         | 시험방법                | 시험결과 |
|----|--------------|---------------------|------|
| 7  | 뒤틀림 옆면 (mm)  | KS L 1001 :<br>2020 | 0.02 |
| 8  | 꺾임강도 (N/cm)  |                     | 345  |
| 9  | 흡수율 (%)      |                     | 0.02 |
| 10 | 내마모성 (g)     |                     | 0.03 |
| 11 | 동적마찰계수       |                     | 0.57 |
| 12 | 내균열성         |                     | 이상없음 |
| 13 | 내약품성 - 내산성   |                     | 이상없음 |
| 14 | 내약품성 - 내알칼리성 |                     | 이상없음 |