



# 품질검사 성적서

시료명(생산국) : 정일요업 600×600×20T 포세린타일 (중국)

시료 채취 장소 : (주)유송타일

성과 이용 목적 : 품질관리

공 사 명 : -

발 주 자 : -

시 공 자 : -

의뢰인 : 경기도 고양시 덕양구 서오릉로 718

(주)유송타일 오 윤 택

국가중요시설 : 해당사항없음

접수번호 : KCM22-10878

접수일자 : 2022년 09월 13일

시료채취일 : 2022년 09월 13일

생 산 자 : 정일요업

재 고 량 : -

시료채취자 : (주)유송타일

사무 오 성 록

참 관 자 : -

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대하여 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 「건설기술 진흥법 시행규칙 제56조 제3항」에 따라 다음과 같이 알려드립니다.

## 결 과

| 연번 | 시험검사종목             | 시험검사방법         | 시험검사결과 | 책임기술인                    |     |    | 시험검사자 |    |
|----|--------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|----|-------|----|
|    |                    |                |        | 자격종목및번호                  | 성명  | 서명 | 성명    | 서명 |
| 1  | 겉모양                | KS L 1001:2020 | 이상없음   | 건설재료시험기사<br>16202102288F | 박현열 |    | 최태권   |    |
| 2  | 치수 - 길이 (mm)       | KS L 1001:2020 | 600.2  |                          |     |    |       |    |
| 3  | 치수 - 두께 (mm)       | KS L 1001:2020 | 20.2   |                          |     |    |       |    |
| 4  | 뒤틀림 - 볼록(측정1) (mm) | KS L 1001:2020 | 0.12   |                          |     |    |       |    |
| 5  | 뒤틀림 - 오목(측정1) (mm) | KS L 1001:2020 | 없음     |                          |     |    |       |    |
| 6  | 뒤틀림 - 볼록(측정2) (mm) | KS L 1001:2020 | 0.12   |                          |     |    |       |    |
| 7  | 뒤틀림 - 오목(측정2) (mm) | KS L 1001:2020 | 없음     |                          |     |    |       |    |

위 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금지합니다.

2022년 10월 20일

한국건설자재시험연구원

(건설엔지니어링사업자)

원 장 임 동



TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

### 비 고

1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

### 유 의 사 항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.



# 품질검사 성적서

시료명(생산국) : 정일요업 600×600×20T 포세린타일 (중국)  
 시료 채취 장소 : (주)유송타일  
 공 사 명 : -

접 수 번 호 : KCM22-10878  
 접 수 일 자 : 2022년 09월 13일  
 생 산 자 : 정일요업

## 결 과

| 연번 | 시험검사종목           | 시험검사방법         | 시험검사결과 | 책임기술인                    |     |    | 시험검사자 |    |
|----|------------------|----------------|--------|--------------------------|-----|----|-------|----|
|    |                  |                |        | 자격종목및번호                  | 성명  | 서명 | 성명    | 서명 |
| 8  | 뒤틀림 - 옆면 (mm)    | KS L 1001:2020 | 0.06   | 건설재료시험기사<br>16202102288F | 박현열 |    | 최태권   |    |
| 9  | 치수의 불규칙도 (mm)    | KS L 1001:2020 | 0.21   |                          |     |    |       |    |
| 10 | 흡수율 (%)          | KS L 1001:2020 | 0.2    |                          |     |    |       |    |
| 11 | 꺾임강도 (N/cm)      | KS L 1001:2020 | 1 606  |                          |     |    |       |    |
| 12 | 내마모성 (g)         | KS L 1001:2020 | 0.02   |                          |     |    |       |    |
| 13 | 내균열성             | KS L 1001:2020 | 이상없음   |                          |     |    |       |    |
| 14 | 내약품성: 내산성        | KS L 1001:2020 | 이상없음   |                          |     |    |       |    |
| 15 | 내약품성: 내알칼리성      | KS L 1001:2020 | 이상없음   |                          |     |    |       |    |
| 16 | 동적마찰계수 (DCOF):습윤 | KS L 1001:2020 | 0.67   |                          |     |    |       |    |

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주 소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)