

시험성적서

성적서번호 : CT23-032613K

7. 시험결과

1) 도가질 내장타일 [(247.5 × 397.5) mm]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양 한 개의 타일에서의 결점	-	(1)	이상없음	-	A
치수 - 길이	mm	(1)	397.5		
치수 - 너비	mm	(1)	247.9		
치수 - 두께	mm	(1)	7.9		
치수의 불규칙도 - 긴 변 치수차의 크기	mm	(1)	0.1		
치수의 불규칙도 - 짧은 변 치수차의 크기	mm	(1)	0.1		
뒤틀림 - 대각선 1	-	(1)	불특		
뒤틀림 - 대각선 1	mm	(1)	0.3		
뒤틀림 - 대각선 2	-	(1)	불특		
뒤틀림 - 대각선 2	mm	(1)	0.3		
옆면 뒤틀림	mm	(1)	0.1		
흡수율	%	(1)	11.0		
꺾임 강도	N/cm	(1)	60		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내약품성 - 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 - 내알칼리성	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 양방로 85

— 끝 —

