

# 시험성적서

성적서번호 : CT24-044384K

## 7. 시험결과

1) 도기질 내장타일 [(300.0 × 600.0) mm]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양 한 개의 타일에서의 결점	-	(1)	이상없음	-	A
치수 - 길이	mm	(1)	600.0		
치수 - 너비	mm	(1)	299.8		
치수 - 두께	mm	(1)	9.7		
치수의 불규칙도 - 긴 변 치수차의 크기	mm	(1)	0.0		
치수의 불규칙도 - 짧은 변 치수차의 크기	mm	(1)	0.2		
뒤틀림 - 대각선 1	mm	(1)	0.1 (오목)		
뒤틀림 - 대각선 2	mm	(1)	0.1 (오목)		
옆면 뒤틀림	mm	(1)	0.2		
흡수율	%	(1)	11.1		
꺾임 강도	N/cm	(1)	90		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내약품성 - 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 - 내알칼리성	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

— 끝 —



총 2페이지 중 2페이지

양식TQP-12-01-03(1)

