

# 시험성적서



성적서번호 : CT23-048025K

## 7. 시험결과

1) 298 × 298 자기질 타일 (DFZ 4204PX3)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양 - 한 개 타일에서의 결점	-	(1)	이상없음	-	A
치수 - 길이	mm	(1)	297.8		
치수 - 두께	mm	(1)	8.4		
치수의 불규칙도 - 최대값과 최소값의 차	mm	(1)	0.1		
뒤틀림 - 대각선 1	-	(1)	불록		
뒤틀림 - 대각선 1	mm	(1)	0.2		
뒤틀림 - 대각선 2	-	(1)	불록		
뒤틀림 - 대각선 2	mm	(1)	0.2		
옆면 뒤틀림	mm	(1)	0.1		
흡수율	%	(1)	2.8		
꺾임 강도	N/cm	(1)	231		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내마모성	g	(1)	0.04		
내약품성 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 내알칼리성	-	(1)	이상없음		
내동해성	-	(1)	이상없음		
동적 미끄럼 저항성 시험	-	(1)	0.75		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로85

----- 끝 -----

원본대조필

총 2페이지 중 2페이지

양식 TQP-12-01-01(1)

