



# 시험성적서



성적서번호 : CT22-068267K

## 7. 시험결과

1) 298 × 298 포슬레인 타일

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
겉모양 - 한 개 타일에서의 결정	-	(1)	이상없음		A
치수 - 길이	mm	(1)	298.6		
치수 - 두께	mm	(1)	8.3		
치수의 불규칙도 - 최대값과 최소값의 차	mm	(1)	0.6		
뒤돌림 - 대각선 1	-	(1)	불록		
뒤돌림 - 대각선 1	mm	(1)	0.1		
뒤돌림 - 대각선 2	-	(1)	오목		
뒤돌림 - 대각선 2	mm	(1)	0.1		
연면 뒤돌림	mm	(1)	0.1		
흡수율	%	(1)	0.1		
꺾임 강도	N/cm	(1)	251		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내마모성	g	(1)	0.01		
내약품성 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 내알칼리성	-	(1)	이상없음		
내동해성	-	(1)	이상없음		
동적 마끄럼 저항성 시험	-	(1)	0.73		

\* 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당포로 85

----- 끝 -----



2-01-01(1)

출처: KTL