

# 시험성적서



접 수 번 호 : CCL24-0730T

접 수 일 : 2024. 08. 06

의뢰자 : (주)유송타일앤바스 오성록

생산자 : RAGNO

채취자 : -

참관자 : -

주소 : 경기도 고양시 덕양구 통일로 414번길 15

시험성적서의 용도 : 품질관리용

시료명 : RAGNO 600X1200 포세린(이탈리아)

- 결 과 -

| 연번 | 시험종목                       | 시험방법                 | 시험결과      |
|----|----------------------------|----------------------|-----------|
| 1  | 겉모양                        | K S L 1001 :<br>2020 | 이상없음      |
| 2  | 치수(길이) (mm)                |                      | 1 197.303 |
| 3  | 치수(너비) (mm)                |                      | 583.245   |
| 4  | 치수(두께) (mm)                |                      | 8.707     |
| 5  | 치수의 불규칙도(mm)<br>(긴변의 치수차)  |                      | 0.08      |
| 6  | 치수의 불규칙도(mm)<br>(짧은변의 치수차) |                      | 0.13      |

비고

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 성적서의 일부만 발췌하여 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험자: 김경식 김경식


확인자: 공일철 공일철

2024년 08월 28일

건설공인시험연구원(주)

대표 김용인 (인)

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-5, 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555



이 성적서의 진위여부는 QR 코드를 통해 확인 가능합니다.



# 시험 성적서

접수번호 : CCL24-0730T

- 결 과 -

| 연번 | 시험종목               | 시험방법                | 시험결과 |
|----|--------------------|---------------------|------|
| 7  | 뒤틀림 볼록 (mm) (측정 1) | KS L 1001 :<br>2020 | 0.08 |
| 8  | 뒤틀림 오목 (mm) (측정 1) |                     | -    |
| 9  | 뒤틀림 볼록 (mm) (측정 2) |                     | 0.04 |
| 10 | 뒤틀림 오목 (mm) (측정 2) |                     | -    |
| 11 | 뒤틀림 옆면 (mm)        |                     | 0.03 |
| 12 | 꺾임강도 (N/cm)        |                     | 332  |
| 13 | 흡수율 (%)            |                     | 0.09 |
| 14 | 내마모성(g)            |                     | 0.02 |
| 15 | 내균열성               |                     | 이상없음 |
| 16 | 내약품성(내산성)          |                     | 이상없음 |
| 17 | 내약품성(내알칼리성)        |                     | 이상없음 |