

# 시험 성적서



접 수 번 호 : CCL25-1362T  
접 수 일 : 2025. 09. 09  
의뢰자 : ㈜유송타일앤바스 오성록  
생산자 : SUNHEARRT  
채취자 : -  
참관자 : -  
주소 : 경기도 고양시 덕양구 신원1로 8  
시험성적서의 용도 : 품질관리용  
시 료 명 : 600\*600 포세린 (인도)

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
1	겉모양	K S L 1001 : 2020	이상없음
2	치수(길이) (mm)		600.273
3	치수(두께) (mm)		9.357
4	치수의 불규칙(mm)		0.35
5	뒤틀림 블록 (mm) (측정 1)		0.84
6	뒤틀림 블록 (mm) (측정 2)		0.90

## 비고

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서의 일부만 발췌하여 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험자 : 문성준 문성준

확인자 : 공일철 공일철

2025년 09월 22일

건설공인시험연구원(주)

대표 김용인

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-5, 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555



이 성적서의 진위여부는 QR 코드를 통해 확인 가능합니다.



# 시험 성적서

접수번호 : CCL25-1362T

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
7	뒤틀림 옆면 (mm)	KS L 1001 : 2020	0.02
8	꺾임강도 (N/cm)		229
9	흡수율 (%)		0.04
10	내마모성 (g)		0.02
11	내균열성		이상없음
12	내약품성 - 내산성		이상없음
13	내약품성 - 내알칼리성		이상없음