

시험 성적서



접 수 번 호 : CCL24-1406T
 접 수 일 : 2024. 12. 18
 의뢰 자 : ㈜유송타일앤바스 오성록
 생산 자 : ENERGIE KER
 채 취 자 : -
 참 관 자 : -
 주 소 : 경기도 고양시 덕양구 신원1로 8, 유송빌딩 7층 사무실
 시험성적서의 용도 : 품질관리용
 시 료 명 : 셀렉트 비안코 600*1200 포세린 (이탈리아)

- 결 과 -

| 연번 | 시험종목 | 시험방법 | 시험결과 |
|----|----------------------------|----------------------|-----------|
| 1 | 겉모양 | K S L 1001 : 2020 | 이상없음 |
| 2 | 치수(길이) (mm) | | 1 199.815 |
| 3 | 치수(너비) (mm) | | 600.005 |
| 4 | 치수(두께) (mm) | | 8.675 |
| 5 | 치수의 불규칙도(mm) (긴변의 치수차) | | 0.09 |
| 6 | 치수의 불규칙도(mm) (짧은변의 치수차) | | 0.07 |

비고

1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서의 일부만 발체하여 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험자: 김경식 **김경식**


확인자: 공일철 **공일철**

2025년 02월 10일

건설공인시험연구원(주)

대표 김용인 (인)

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-5, 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555



이 성적서의 진위여부는 QR 코드를 통해 확인 가능합니다.

시험 성적서

접수번호 : CCL24-1406T

- 결 과 -

| 연번 | 시험종목 | 시험방법 | 시험결과 |
|----|--------------------|---------------------|------|
| 7 | 뒤틀림 볼록 (mm) (측정1) | KS L 1001 : 2020 | 0.23 |
| 8 | 뒤틀림 오목 (mm) (측정 1) | | - |
| 9 | 뒤틀림 볼록 (mm) (측정2) | | 0.25 |
| 10 | 뒤틀림 오목 (mm) (측정 2) | | - |
| 11 | 뒤틀림 옆면 (mm) | | 0.02 |
| 12 | 꺾임강도 (N/cm) | | 300 |
| 13 | 흡수율 (%) | | 0.07 |
| 14 | 내마모성(g) | | 0.02 |
| 15 | 내균열성 | | 이상없음 |
| 16 | 내약품성(내산성) | | 이상없음 |
| 17 | 내약품성(내알칼리성) | | 이상없음 |