

시험 성적서



접 수 번 호 : CCL24-1409T
접 수 일 : 2024. 12. 18
의뢰 자 : (주)유송타일앤바스 오성록
생 산 자 : ENERGIE KER
채 취 자 : -
참 관 자 : -
주 소 : 경기도 고양시 덕양구 신원1로 8, 유송빌딩 7층 사무실
시험성적서의 용도 : 품질관리용
시 료 명 : 썬스톤 바우기 600*600 포세린 (이탈리아)

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
1	겉모양	KS L 1001 : 2020	이상없음
2	치수(길이) (mm)		600.073
3	치수(두께) (mm)		9.142
4	치수의 불규칙(mm)		0.17
5	뒤틀림 볼록 (mm) (측정 1)		0.44
6	뒤틀림 오목 (mm) (측정 1)		-

비고

- 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 이 성적서의 일부만 발췌하여 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시험자 : 김경식 김경식

확인자 : 공일철 공일철

2025년 02월 10일

건설공인시험연구원(주)

대표 김용인 (인)

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-5, 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555

이 성적서의 진위여부는 QR 코드를 통해 확인 가능합니다.

접수번호 : CCL24-1409T

시험 성적서

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
7	뒤틀림 볼록 (mm) (측정 2)	KS L 1001 : 2020	0.42
8	뒤틀림 오목 (mm) (측정 2)		-
9	뒤틀림 옆면 (mm)		0.02
10	꺾임강도 (N/cm)		290
11	흡수율 (%)		0.21
12	내마모성 (g)		0.02
13	동적마찰계수		0.55
14	내균열성		이상없음
15	내약품성 - 내산성		이상없음
16	내약품성 - 내알칼리성		이상없음