



서울특별시 중구 남대문로 109,
702호 (다동, 국제빌딩)
[별지 제41호서식]

공증
인가 법무법인 법흥

(전화) 02-752-7301
(팩스) 02-752-7300

Registered No. 2023 - 18744

NOTARIAL CERTIFICATE



TRIAL & SUCCESS
LAW AND NOTARY OFFICE INC

(Da-dong, Kukje Build) #702
109 Namdaemun-ro Joong-Gu, Seoul Korea

검 사 보 고 서

제품명칭: 전체질감타일
위탁단위: 불산정결회도자유한공사
규격, 모델: 600mm x 1200mm x 10mm
검사유형: 위탁검사
발행일자: 2022 년 5 월 27 일

광동화신도자산업검측유한공사



광동화신도자산업검측유한공사

검 사 보 고 서

총2면 중 제1면

제품명칭 모델, 규격 상표, 등급	전체질감타일 600mm x 1200mm x 10mm 홈덕주 우등	생산일자 또는 로트번호	-----/-----
		샘플번호	-----
위탁단위	불산정결회도자유한공사	검사유형	위탁검사
위탁단위주소	불 광동성 불산시 선성구 도박대도 10호 2동 810	샘플 수량/ 전달 방식	16장/샘플 전달
샘플 접수자	황예명	샘플 접수일자	2022년 05월 18일
제품특징 및 상태	정상	검사일자	2022년 05월 18일부터 2022년 05월 27일까지
검사근거	GB/T 4100-2015(부록G) “세라믹 타일 부록 G 건식 고압 세라믹 타일 ($E \leq 0.5\% B_{Ia}$ 류); GB 6566-2010 “건축자재 방사성 핵종 제한량”		
검 사 결 론	<p>검사결과는 GB/T 4100-2015 표준 부록G 및 GB6566-2010 표준의 요구사항에 부합한다.</p> <p style="text-align: right;">/광동화신도자산업검측유한공사 검사전용인장/ 2022년 5월 27일</p>		
비 고	-----		



승인: /황예명/

심사: /주지웅/

검사: /황천지/

광동화신도자산업진흥원공사

검 사 보 고 서

총2면 중 제2면

번호	검사항목	단위 부호	표준 요구사항			검사결과		판정
1	치수 및 공차	%	길이	작업 치수 대비	±0.6	-0.02~+0.02		합격
		mm		허용 편차	최대값±2.0	-0.2~+0.2		
		%	너비	작업 치수 대비	±0.6	-0.03~0		
		mm		허용 편차	최대값±2.0	-0.2~0		
		mm	두께	작업 치수≤13.5		10.0		
		%		작업 치수 대비	±5	-1~+2		
		mm		허용 편차	최대값±0.5	-0.1~+0.2		
2	가장자리 직진도	%	±0.5			-0.04~+0.04		합격
		mm	최대값±1.5			-0.23~+0.25		합격
3	직각도	%	±0.5			-0.12~+0.11		합격
		mm	최대값±2.0			-0.72~+0.67		합격
4	표면 평탄도	mm	돌출		≤2.0		0.5	합격
			함몰		≤2.0		0	
5	표면 품질	-----	최소한 타일 주요부분의 95%에 분명한 결함이 없어야 한다.				부합	합격
6	흡수율	%	평균값≤0.5 개별값≤0.6				0.02 0.01~0.03	합격
7	파괴강도	N	두께≥7.5mm일 경우, 평균값≥1300				2598	합격
8	파괴계수	MPa	평균값≥35 개별값≥32				49 47~51	합격
9	내균열성	-----	시험 결과 균열 없음				부합	합격
10	내오염성	-----	최저 3급				5급	합격
11	가정용화학약품 및 수영장 염류에 대한 내성	-----	GB급 이상				GA급	합격
12	포장용 타일의 마찰 계수	-----	개별값≥0.50				건식 0.72~0.78	합격
13	내부피폭지수 I _{Ra}	-----	A종 장식 및 공사 재료: I _{Ra} ≤1.0				0.4	A류
			B종 장식 및 공사 재료: I _{Ra} ≤1.3					
	외부피폭지수 I _r	-----	A종 장식 및 공사 재료: I _r ≤1.3				1.0	
			B종 장식 및 공사 재료: I _r ≤1.9					
			C종 장식 및 공사 재료: I _r ≤2.8					

(이하 공백)



성 명

1. 보고서는 검사자, 심사자와 승인자의 서명 및 “검사전용인장”이 날인되지 않으면 무효합니다.
2. 보고서를 수정하거나, 페이지가 부족하거나, 간인 위치에 “검사전용인장”이 날인되지 않았거나, 복사 후 빨간 색의 “검사전용인장”을 다시 날인하지 않은 경우, 본 보고서는 무효합니다.
3. 위탁검사보고서는 접수한 샘플에 대해서만 책임을 집니다. 위탁인은 검사기관의 동의 없이 검사결과를 사용하여 부당한 선전을 진행할 수 없습니다.
4. 검사보고서에 이의가 있는 경우, 보고서를 받은 날로부터 15일 이내에 제기해야 하며, 이 기간 안에 이의 제기를 하지 않는 경우 검사 결과에 동의하는 것으로 간주합니다.
5. 보고서 내용에 대해 자세하게 문의할 필요가 있는 경우, 업무전화로 전화를 주시기 바랍니다.

광동화신도자산업검측유한공사

주소: 광동성 불산시 선성구 남장진 도홍대로 나격신촌로단 28호 606실

업무전화(Tel): 189 3892 1033

민원전화(Tel): (0757) 83277715

팩스(Fax): (0757) 83277715

우편번호(Postcode): 528000





广东华迅陶瓷产品检测有限公司



202119015708

No: T22-WT2429

检 验 报 告

Test Report

产品名称: 通体质感砖

委托单位: 佛山晶洁辉陶瓷有限公司

规格型号: 600mm×1200mm×10mm

检验类别: 委托检验

签发日期: 2022 年 5 月 27 日



广东华迅陶瓷产品检测有限公司
Guangdong Huaxun Ceramic Products Testing Co.,Ltd





广东华迅陶瓷产品检测有限公司



202119015708

No: T22-WT2429

广东华迅陶瓷产品检测有限公司

检 验 报 告

共 2 页 第 1 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	通体质感砖 600mm×1200mm×10mm 鑫德洲 优等	生产日期 或批号	—/—
		样品编号	—
委托单位	佛山晶洁辉陶瓷有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛广东省佛山市禅城区陶博大道10号二座810	样品数量/ 来样方式	16片/送样
接样人	黄礼明	接样日期	2022年05月18日
样品特征 及状态	正常	检验日期	2022年05月18日至 2022年05月27日
检验依据	GB/T 4100-2015（附录G） 《陶瓷砖 附录G 干压陶瓷砖（E≤0.5%BIa类）》 ； GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检 验 结 论	检验结果符合GB/T 4100-2015标准中附录G及GB6566-2010标准的要求。 <div>二〇二二年五月二十七日 检验专用章</div>		
备 注	—		

批准: 黄礼明

审核: 周志雄

主检: 黄天智



202119015708

No: T22-WT2429

广东华迅陶瓷产品检测有限公司

检 验 报 告

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位 符 号	标 准 要 求			检验结果		判 定
1	尺寸及偏差	%	长度	相对于工作尺寸 的允许偏差	±0.6	-0.02~+0.02		合格
		mm			最大值±2.0	-0.2~+0.2		
		%	宽度	相对于工作尺寸 的允许偏差	±0.6	-0.03~0		
		mm			最大值±2.0	-0.2~0		
		mm	厚度	工作尺寸≤13.5		10.0		
		%		相对于工作尺寸 的允许偏差	±5	-1~+2		
		mm			最大值±0.5	-0.1~+0.2		
2	边直度	%	±0.5			-0.04~+0.04		合格
		mm	最大值±1.5			-0.23~+0.25		
3	直角度	%	±0.5			-0.12~+0.11		合格
		mm	最大值±2.0			-0.72~+0.67		
4	表面平整度	mm	上凸	≤2.0		0.5		合格
			下凹	≤2.0		0		
5	表面质量	——	至少砖的95%的主要区域无明显缺陷			符 合		合格
6	吸水率	%	平均值≤0.5 单个值≤0.6			0.02 0.01~0.03		合格
7	破坏强度	N	当厚度≥7.5mm时,平均值≥1300			2598		合格
8	断裂模数	MPa	平均值≥35 单个值≥32			49 47~51		合格
9	抗釉裂性	——	经试验应无釉裂			符 合		合格
10	耐污染性	——	最低3级			5级		合格
11	耐家庭化学试剂和游泳池盐类	——	不低于GB级			GA级		合格
12	地砖摩擦系数	——	单个值≥0.50			干法	0.72~0.78	合格
13	内照射指数 I_{Ra}	——	A类装饰装修材料: $I_{Ra} \leq 1.0$			0.4		A类
			B类装饰装修材料: $I_{Ra} \leq 1.3$					
	外照射指数 I_r	——	A类装饰装修材料: $I_r \leq 1.3$			1.0		
			B类装饰装修材料: $I_r \leq 1.9$					
			C类装饰装修材料: $I_r \leq 2.8$					

(以 下 空 白)



声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖红色“检验专用章”，本报告无效。
3. 委托检验报告仅对来样负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，应在收到报告15天内提出，逾期视为认同检验结果。
5. 如需对报告内容作进一步查询，请致电业务联系电话。

广东华迅陶瓷产品检测有限公司

地址：广东省佛山市禅城区南庄镇陶兴大道罗格莘村路段28号606室

业务电话 (Tel) : 189 3892 1033

传真 (Fax) : (0757) 83277715

投诉电话 (Tel) : (0757) 83277715

邮编 (Post Code) : 528000



위 번역문은 원문과 상위없음을 서약
합니다.

2023년 11월 27일

서약인

조아남



I swear that the attached translation is
true to the original.

Nov. 27, 2023

Signature

등부 2023년 제 18744호

인 증

위 조아남-----은
본 공증인의 면전에서 위 번역문이 원
문과 상위없음을 확인하고 서명날인
하였다.

2023년 11월 27일

이 사무소에서 위 인증한다.

공증사무소 명칭

공증 법무법인 법흥
인가

소 속 서울중앙지방검찰청

소재지표시

서울특별시 중구 남대문로 109,
702호 (다동, 국제빌딩)

김진규



공증인 공증담당변호사

본 사무소는 인가번호 제63호에 의거하여
2020년 02월 07일 법무부 장관으로부터
공증인 업무를 행할 것을 인가 받았다.

Registered No. 2023-18744

Notarial Certificate

JO ANAM----- personally
appeared before me, confirmed that
the attached translation is true to the
original and subscribed his(her) name.

This is hereby attested on this
27th day of Nov. 2023 at this office.

Name of the office

TRIAL & SUCCESS
LAW AND NOTARY OFFICE INC

Belong to Seoul Central

District Prosecutor's Office

Address of the office

(Da-dong, Kukje Build) #702

109 Namdaemun-ro Joong-Gu, Seoul Korea

Signature of the Notary Public

Kim Jin Gyu

This office has been authorized by the
Minister of Justice, the Republic of
Korea, to act as Notary Public Since
7, Feb. 2020 Under Law No.63.