



시험성과대비표

품명 : 자기질 타일 [(200×400) mm, 제작(198×398) mm](KS L 1001 : 2020)

업체명 : (주)티와이코퍼레이션

시험항목	시험방법	KS기준	단위	시험성과	판정
겉모양-한 개 타일에서의 결점	KS L 1001 : 2020	이상유무	-	이상없음	합격
치수-길이	KS L 1001 : 2020	± 3.5 이하	mm	398.1	합격
치수-너비	KS L 1001 : 2020	± 3.0 이하	mm	197.9	합격
치수-두께	KS L 1001 : 2020	± 1.5 이하	mm	8.5	합격
치수불규칙도(긴변치수차)	KS L 1001 : 2020	3.5 이하	mm	0.1	합격
치수불규칙도(짧은변치수차)	KS L 1001 : 2020	3.0 이하	mm	0.1	합격
뒤틀림(대각선1)-볼록	KS L 1001 : 2020	2.4 이하	mm	0.1	합격
뒤틀림(대각선2)-오목	KS L 1001 : 2020	1.8 이하	mm	0.2	합격
옆면뒤틀림	KS L 1001 : 2020	2.5 이하	mm	0.2	합격
흡수율	KS L 1001 : 2020	3% 이하	%	2.1	합격
꺾임강도	KS L 1001 : 2020	100N/cm 이상	N/cm	163	합격
내균열성	KS L 1001 : 2020	이상유무	-	이상없음	합격
내마모성	KS L 1001 : 2020	0.1 이하	g	0.01	합격
내약품성(내산성)	KS L 1001 : 2020	이상유무	-	이상없음	합격
내약품성(내알칼리성)	KS L 1001 : 2020	이상유무	-	이상없음	합격
내동해성	KS L 1001 : 2020	이상유무	-	이상없음	합격
동적 미끄럼 저항성	KS L 1001 : 2020	0.4 이상	-	0.61	합격

(주)티와이코퍼레이션