

KIFA

사단법인 한국원적외선협회
부설 한국원적외선응용평가연구원

우 05615 서울특별시 송파구 백제고분로37길 4 <http://www.kfir.or.kr>

TEL (02) 2203-6037

FAX (02) 2203-6061

시험성적서

발급번호 : KFIA-506

의뢰인 : 이대영 [태영세라믹주식회사]

주소 : 충청남도 당진시 면천면 면천로 1092-5

접수일자 : 2021년 12월 10일

시료명 : 항균 타일

시험결과

시험항목	시료구분	초기 농도 (CFU/ml)	24시간 후 농도 (CFU/ml)	정균감소율 (%)
대장균에 의한 항균시험	Blank	5.3×10^5	2.7×10^7	—
	항균 타일		$< 1.0 \times 10^3$	99.9
녹농균에 의한 항균시험	Blank	3.4×10^5	1.3×10^7	—
	항균 타일		$< 1.0 \times 10^3$	99.9
포도상구균에 의한 항균시험	Blank	2.2×10^5	7.0×10^6	—
	항균 타일		$< 1.0 \times 10^3$	99.9

(주) 1) Blank : 시료를 넣지 않은 상태에서 측정한 것임.

2) 배지상의 균수는 희석배수를 곱하여 산출한 것임. 끝.

1) 시험방법 : KFIA-FI-1003

2) 사용균주

Escherichia coli ATCC 25922*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442*Staphylococcus aureus* ATCC 6538

3) 불임 : 사진별첨(3-1, 3-2, 3-3)

4) 용도 : 품질관리

2021년 12월 24일

※ 1. 이 성적서는 의뢰인이 제공한 시료에 대한 결과이며, 시료명은 의뢰인이 제시한 것임.
2. 이 성적서는 용도 이외에 사용할 수 없습니다.


담당자 : 김 병 용 02) 2203-6084

한국원적외선응용평가연구원장


KIFA

발급번호 : KFIA-506

시 료 명 : 항균 타일



<사진 1>




<사진 2>


KIFA

발급번호 : KFIA-506

시 료 명 : 항균 타일



< 사진 3 >




< 사진 4 >


KIFA

발급번호 : KFIA-506

시 료 명 : 항균 타일



< 사진 5 >



< 사진 6 >