

# 시험성적서

성적서번호 : CT23-032611K

## 7. 시험결과

1) 자기질 바닥타일 [(196.7 × 196.7) mm]

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
내동해성	-	(1)	이상없음		A
동적 미끄럼 저항성 시험	-	(1)	0.65		B
결모양 - 한 개 타일에서의 결점	-	(1)	이상없음		
치수 - 길이	mm	(1)	196.2		
치수 - 두께	mm	(1)	7.8		
치수의 불규칙도 - 최대값과 최소값의 차	mm	(1)	2.1		
위틀림 - 대각선 1	-	(1)	불특		
위틀림 - 대각선 1	mm	(1)	0.1		
위틀림 - 대각선 2	-	(1)	불특		
위틀림 - 대각선 2	mm	(1)	0.2		
면면 위틀림	mm	(1)	-0.1		
흡수율	%	(1)	1.6		
꺾임 강도	N/cm	(1)	118		
내균열성	-	(1)	이상없음		
내마모성	g	(1)	0.05		
내약품성 내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성 내알칼리성	-	(1)	이상없음		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

B : 인천광역시 남동구 당방로85

— 끝 —

