



# 시험성적서

1. 성적서 번호 : CT24-024966K
2. 의뢰자
  - 업체명 : 한국요업주식회사
  - 주소 : 울산광역시 울주군 회학1길 53
3. 시험기간 : 2024년 03월 07일 ~ 2024년 04월 11일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 고강도타일 7083 (100×200×13mm)
6. 시험방법
  - (1) KS L 1001:2020

확인	작성자 성명	김성원	기술책임자 성명	김태진
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				

2024년 04월 11일




한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 51395 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동) ☎ (055)717-7826

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)





# 시험성적서

성적서번호 : CT24-024966K

## 7. 시험결과



1) 고강도타일 7083 (100×200×13mm)

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비 고	시험장소
겉모양-한 개 타일에서의 결정	-	(1)	이상없음	-	A
치수(길이)	mm	(1)	200.1		
치수(나비)	mm	(1)	100.1		
치수(두께)	mm	(1)	12.9		
흡수율	%	(1)	0.3		
내약품성-내산성	-	(1)	이상없음		
내약품성-내알칼리성	-	(1)	이상없음		
꺾임강도	N/cm	(1)	545		
내마모성	g	(1)	0.03		

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

\_\_\_\_\_ 끝 \_\_\_\_\_



원본대조필