Construction Certified Testing Laboratory
건·설·공·인·시·험·연·구·원

시 험 성 적 서

접 수 번 호 : CCL26-1267T

접 수 일 : 2026. 09. 15

의 뢰 자 : ㈜유송타일앤바스 오성록

생 산 자 : REGNO

채 취 자 : -

참 관 자 : -

주 소 : 경기도 고양시 덕양구 신원1로 8

시험성적서의 용도 : 품질관리용

시 료 명 : Shale 600*600 포세린 (중국)

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
1	겉모양	KS L 1001 : 2020	이상없음
2	치수(길이) (㎜)		600.008
3	치수(두께) (㎜)		9.417
4	치수의 불규칙(mm)		0.16
5	뒤틀림 볼록 (㎜) (측정1)		0.07
6	뒤틀림 볼록 (㎜) (측정2)		0.08

비고
1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서의 일부만 발췌하여 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시 험 자 : 문성준 문성준 확 인 자 : 공일철 공일철

2026년 09월 30일

건설공인시험연구원(주) 대 표 김 용 인 (인)

경기도 평택시 서탄면 수월암3길 69-5, 69-9, 69-13 TEL. 031-667-6555/7555 FAX. 031-666-7555

이 성적서의 진위여부는 QR 코드를 통해 확인 가능합니다.

건설공인시험연구원

Construction Certified Testing Laboratory
건·설·공·인·시·험·연·구·원

시 험 성 적 서

접수번호 :CCL26-1267T

- 결 과 -

연번	시험종목	시험방법	시험결과
7	뒤틀림 옆면 (㎜)	KS L 1001 : 2020	0.03
8	꺾임강도 (N/cm)		307
9	흡수율 (%)		0.02
10	내마모성(g)		0.01
11	동적마찰계수		0.42
12	내균열성		이상없음
13	내약품성(내산성)		이상없음
14	내약품성(내알칼리성)		이상없음